ORDOFLEX 40 - Mastic-colle PU

Référence : 500033

Description

Mastic à base de polyuréthane, élastique avec une très bonne résistance à la déchirure, aux intempéries et aux rayons UV. Réticulation rapide au contact de l'humidité.
Température d'application : de + 5°C à + 40°C.
Résistance à la température : de - 30°C à + 80°C.
Formation de peau (23°C et 50% HR) : 1h30.
Module à 100% : 0,4 MPa selon ISO 8339.
Densité : noir 1,15 ± 0,05 - autres 1,18 ± 0,05.
Allongement à la rupture : > 600%.
Réticulation : 3 mm/24 H à 23°C 50% HR.
Dureté Shore A : 40 selon ISO 868.
S’applique avec un pistolet manuel ou pneumatique.

+ Produits

Excellente tenue à l'eau et aux brouillards salins

Références produits

RÉFÉRENCE	COULEUR	CDT	UNITÉ DE VENTE
500033	Blanc	Cartouche de 300 ml	1 pièce
500035	Gris	Cartouche de 300 ml	1 pièce
500037	Noir	Cartouche de 300 ml	1 pièce
500034	Blanc	Poche de 400 ml	1 pièce
500036	Gris	Poche de 400 ml	1 pièce
500038	Noir	Poche de 400 ml	1 pièce